QUICK·STEP
FLOOR DESIGNERS

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
ALPHA VINYL

02/2023

Размеры

Коллекция		BLOS BASE (SMALL PLANKS)	ORO BASE (TILES)
Ширина		189 мм	303 мм
Длина		1251 мм	610 мм
Кол-во планок в упаковке		12 планок	15 планок
Квадратных метров в упаковке		2,837 м²	2,772 м²
Вес упаковки		18,606 кг	18,19 кг
Плотность	ISO 23997	1610±50 кг/м³	1610±50 кг/м³
Общая толщина	ISO 24346	4 мм	4 мм
Поверхность		Усовершенствованный полиуретановый лак со слоем, защищающим от царапин и пятен	
Замок		Uniclic-Uniclic	

Состав напольного покрытия



1	Двойной слой полиуретанового лака
2	Прозрачный защитный слой
3	Декоративная ПВХ-пленка
4	Акустический слой гибкого ПВХ
5	Жесткий слой ПВХ
6	Стекловолокно
7	Облегченный слой ПВХ
8	Облегченный слой ПВХ
9	Стекловолокно
10	Жесткий слой ПВХ

Гарантия от производителя

Класс применения	EN ISO 10874			Класс 33
Норма продукта	EN 16511:2014 + A1:2019			
CE / UK CA	EN 14041:2004 / AC:2006			DOP: см. стикер на упаковке
Гарантия	для частного использования	См. условия гарантии		Пожизненная
	для коммерческого использования	См. условия гарантии		5 лет — по запросу до 15 лет

Общая информация

	Метод	Параметры		Требования		Значения QUICK-STEP	
Износостойкость	EN 16511:2014 + A1:2019			ок		ок	
Ударопрочность	EN 13329 - Annex F			≥ 1600	мм	ок	
Устойчивость к царапинам	EN 16094			≤ MSR-A2		MSR-A1	
				≤ MSR-B2		MSR-B2	
Сопротивление воде	ISO 4760	Качественная оценка восстановления поверхности				1	
		Количественная оценка восстановления поверхности				0,01 мм	
		Водостойкость замка				водонепроницаем	
Испытание "роликами кресел"	EN 425	25000 оборотов	Без подложки	отсутствие деламинации, расслаивания		≥ 25000	оборотов
			На подложке HEAT	/		≥ 25000	оборотов
			На подложке COMFORT	/	Только для жилых помещений	≥ 10000	оборотов
			На подложке TRANSIT	/	Только для жилых помещений	≥ 10000	оборотов
Испытание "движение ножки мебели"	EN 424	Тип ножки 0 (R 0,1 мм/32 кг)				отсутствие видимых повреждений	
Остаточная деформация	EN ISO 24343-1			≤ 0,2	мм	ок	
Устойчивость к пятнам	EN 438-2	Ацетон - кофе - щёлочь (гидроксид натрия) - перекись водорода - крем для обуви				оценка 5	Нет видимых изменений
Разбухание	ISO 24336			≤ 18 %		разбухание отсутствует	
Прочность замка	ISO 24334	Fmax по длинной стороне		≥ 1,0 кН/м		ок	
		Fmax по короткой стороне		≥ 1,5 кН/м		ок	
Стабильность размеров	ISO 23999	6 часов при температуре 80°C		≤ |0,25|%		ок	
			Коробление (чашеобразность)	< 1	мм	ок	
Классификация пожарной опасности	EN 13501-1					Bfl-s1	
Устойчив к УФ-излучению	ISO 105 B02	Синий эталон		класс	> 6	класс	8
Акустические свойства	EN ISO 10140-1 / EN ISO 10140-3	Отраженный шум	На подложке HEAT			14 дБ	
			На подложке COMFORT			18 дБ	
			На подложке TRANSIT			18 дБ	
Сопротивление скольжению	EN 13893					DS	
	EN 16165:2021-10 Annex B					R10	
Тепловое сопротивление	EN 12667	Без подложки				0,013 м² K/Вт	
		С подложкой Quick-Step HEAT				0,023 м² K/Вт	
		С подложкой Quick-Step COMFORT				0,033 м² K/Вт	
		С подложкой Quick-Step TRANSIT				0,058 м² K/Вт	
Тёплый пол		Подходит для всех стандартных систем отопления, встроенных в стяжку. Ограниченное применение с нагревательными пленками и подобными системами. Максимальная температура контакта ≤ 27°C. Смотрите отдельные инструкции по укладке.					

Окружающая среда и сертификаты

AFFSET			A+
Эмиссия формальдегида	EN 14041:2004 / AC: 2006	Без добавления формальдегидов	менее лимита определения
TVOC 28 дней	ISO 16000 части 9-6	AgBB после 28 дней < 1000 µg/м³	≤ 20 µg/м³
СОДЕРЖАНИЕ	Тяжелые металлы + кадмий		не содержит
Опасные вещества	Канцерогены, мутагенные, токсичные вещества классов 1A и 1 B		не содержит
REACH	Нормы (ЕС) № 1907/2006		соответствует
Пластификатор	Без ортофталатов		
Перерабатываемое содержимое	Используется только ВНУТРЕННИЙ переработанный материал		

33

EN 14041:2004 / AC:2006
Multilayer Modular Floorcoverings
EN 16511:2014

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL
M1

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C