ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
ALPHA VINYL

03/2023

Размеры

Коллекция		BLOOM (MEDIUM PLANKS)	CIRO (Herringbone)	ILLUME (TILES)
Ширина		209 мм	126 мм	428 мм
Длина		1494 мм	630 мм	856 мм
Кол-во планок в упаковке		6 планок	10 планок	6 планок
Квадратных метров в упаковке		1,873 м²	0,794 м²	2,20 м²
Вес упаковки		15,5 кг	6,76 кг	19,05 кг
Плотность	ISO 23997	1350±50 кг/м³	1350±50 кг/м³	1350±50 кг/м³
Общая толщина	ISO 24346	6 мм (= 5 + 1 мм встроенная подложка)	6 мм (= 5 + 1 мм встроенная подложка)	6 мм (= 5 + 1 мм встроенная подложка)
Поверхность		Усовершенствованный полиуретановый лак со слоем, защищающим от царапин и пятен		
Замок		Uniclic - Uniclic	Unizip	Uniclic - Uniclic

Состав напольного покрытия



1	Двойной слой полиуретанового лака
2	Прозрачный защитный слой
3	Декоративная ПВХ-пленка
4	Акустический слой гибкого ПВХ
5	Жесткий слой ПВХ
6	Стекловолокно
7	Облегченный слой ПВХ
8	Облегченный слой ПВХ
9	Стекловолокно
10	Жесткий слой ПВХ
11	Интегрированная подложка

Гарантия от производителя

Класс применения	EN ISO 10874			Класс 33
Норматив	EN 16511:2014 + A1:2019			
CE / UK CA	EN 14041:2004 / AC:2006			DOP: см. стикер на упаковке
Гарантия	для частного использования	См. условия гарантии		Пожизненная
	для коммерческого использования	См. условия гарантии		5 лет — по запросу до 15 лет

Общая информация

	Метод	Параметры	Требования		Значения QUICK-STEP	
Износостойкость	EN 16511:2014 + A1:2019		ок		ок	
Ударопрочность	EN 13329 - Annex F		≥ 1600	мм	ок	
Устойчивость к царапинам	EN 16094		≤ MSR-A2		MSR-A1	
			≤ MSR-B2		MSR-B2	
Сопротивление воде	ISO 4760	Качественная оценка восстановления поверхности			1	
		Количественная оценка восстановления поверхности			0,01 мм	
		Водостойкость замка			водонепроницаем	
Испытание "роликами кресел"	EN 425	25000 оборотов	отсутствие деламинации, расслаивания		ок	
Испытание "движение ножки мебели"	EN 424	Тип ножки 0 (R 0,1 мм/32 кг)			отсутствие видимых повреждений	
Остаточная деформация	EN ISO 24343-1		≤ 0,2	мм	ок	
Устойчивость к пятнам	EN 438-2	Ацетон - кофе - щёлочь (гидроксид натрия) - перекись водорода - крем для обуви			оценка 5	Нет видимых изменений
Разбухание	ISO 24336		≤ 18 %		разбухание отсутствует	
Прочность замка	ISO 24334	Fmax по длинной стороне	≥ 1,0 кН/м		ок	
		Fmax по короткой стороне	≥ 1,5 кН/м		ок	
Стабильность размеров	ISO 23999	6 часов при температуре 80°C	≤ ∣0,25∣%		ок	
		Коробление (чашеобразность)	< 1	мм	ок	
Классификация пожарной опасности	EN 13501-1				Bfl-s1	
Устойчив к УФ-излучению	ISO 105 B02	Синий эталон	Класс	> 6	Класс	6
Акустические свойства	EN ISO 10140-1 / EN ISO 10140-3	Отраженный шум			21 дБ	
Сопротивление скольжению	EN 13893				DS	
	EN 16165:2021-10 Annex B				R10	
Тепловое сопротивление	EN 12667				0,040 м² K/Вт	
Тёплый пол		Подходит для всех стандартных систем отопления, встроенных в стяжку. Ограниченное применение с нагревательными пленками и подобными системами. Максимальная температура контакта ≤ 27°C. Смотрите отдельные инструкции по укладке.				

Окружающая среда и сертификаты

AFFSET			A+
Эмиссия формальдегида	EN 14041:2004 / AC: 2006	Без добавления формальдегидов	менее лимита определения
TVOC 28 дней	ISO 16000 части 9-6	AgBB после 28 дней < 1000 µg/m³	< 20 µg/m³
СОДЕРЖАНИЕ	Тяжелые металлы + кадмий		не содержит
Опасные вещества	Канцерогены, мутагенные, токсичные вещества классов 1A и 1 B		не содержит
REACH	Нормы ЕС № 1907/2006		соответствует
Пластификатор	Без ортофталатов		
Перерабатываемое содержимое	Используется только ВНУТРЕННИЙ переработанный материал		

EN 14041:2004 / AC:2006
Multilayer Modular Floorcoverings
EN 16511:2014