QUICK-STEP
FLOOR DESIGNERS

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
SPC VINYL

Версия: 12.2025

РАЗМЕРЫ

Коллекция		CANYON
Ширина		180 мм
Длина		1220 мм
Количество планок в пачке		10 планок
м² в пачке		2,196 м²
Вес пачки		14,151 кг
Плотность	ISO 23997	2000 кг/м³
Общая толщина	ISO 24346	5,2 мм (4,2 + 1 мм встроенная подложка)
Верхний слой	ISO 24340	0,50 мм
Поверхность		Усовершенствованное полиуретановое покрытие со слоем, защищающим от царапин и пятен
Замок		Unilic

СОСТАВ



1	верхнее прозрачное покрытие на основе полиуретана
2	защитный слой из ПВХ-пленки
3	декоративная ПВХ-пленка
4	полимерный композит на основе ПВХ и известняка
5	встроенная подложка толщиной 1 мм

ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ

Класс применения	EN ISO 10874			Класс 33
Стандарт производства	ISO 10582			
CE / UK CA	EN 14041:2004 / AC:2006			
Гарантия		Для частного использования Для коммерческого использования	См. условия гарантии См. условия гарантии	Пожизненная 5 лет - по запросу до 15 лет

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	МЕТОД	ПАРАМЕТРЫ	ТРЕБОВАНИЯ	ЗНАЧЕНИЯ QUICK-STEP
Износостойкость	EN 16511:2014 + A1:2019		ОК	Ок
Ударопрочность	EN 13329 - Annex F		≥ 1600 мм	Ок
Устойчивость к царапинам	EN 16094		≤ MSR-A2 ≤ MSR-B2	MSR-A1 MSR-B2
Испытание «роликами кресел»	ISO 4918	25000 оборотов	Отсутствие деламинации, расслаивания	Ок
Испытание «движение ножки мебели»	EN 424	Тип ножки 0,1 мм / 32 кг		Отсутствие видимых повреждений
Остаточная деформация	EN ISO 24343-1		≤ 0,2 мм	Ок
Устойчивость к пятнам	EN 438-2	Ацетон - кофе - щёлочь (гидроксид натрия) - перекись водорода - крем для обуви		Оценка 5 Нет видимых изменений
Разбухание	ISO 24336		≤ 18%	Разбухание отсутствует
Прочность замка	ISO 24334	Fmax по длинной стороне Fmax по короткой стороне	≥ 1,0 kN/m ≥ 1,5 kN/m	Ок Ок
Стабильность размеров	ISO 23999	6 часов при температуре 80°C Коробление (чашеобразность)	≤ |0,25|% < 1 мм	Ок Ок
Классификация пожарной опасности	EN 13501-1			Bfl-s1
Устойчив к УФ-излучению	ISO 105 B02	Синий эталон	Класс > 6	Eласс 8
Акустические свойства	EN ISO 10140-1 / EN ISO 10140-3	Ударный шум		19 dB
Сопротивление скольжению	EN 13893			DS
	EN 16165:2021-10 Annex B			R10
Тепловое сопротивление	EN 12667			0,033 м² K/W
Коэффициент теплоусвоения	EN 12664			0,121 Вт/(м2 · oC)
Теплый пол		Подходит для всех стандартных встраиваемых систем отопления (горячая вода/электричество). Имеют ограниченную совместимость с нагревательными пленками и иными аналогичными системами, располагающимися поверх чернового пола. Контактная температура ≤ 27°C. См. отдельное руководство по укладке.		

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И СЕРТИФИКАТЫ

AFSET			A+
Эмиссия формальдегида	EN 14041:2004 / AC: 2006	Без добавления формальдегидов	Менее лимита определения
TVOC 28 дней	ISO 16000 part 9-6	AgBB после 28 дней <1000 µg/m³	< 20 µg/m³
Содержание	Тяжелые металлы + кадмий		Не представлен
ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА	Канцерогены, мутагенные, токсичные вещества классов 1A и 1 B (candidate list)		Не представлен
REACH	Regulation (EC) No 1907/2006		Соответствует
Пластификатор	Пластификатор без фталатов		
Перерабатываемое содержимое	Материал используется только для внутренней переработки		