QUICK·STEP
FLOOR DESIGNERS

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
ALPHA VINYL

02/2023

Размеры

Коллекция		BLOS (SMALL PLANKS)	ORO (TILES)
Ширина		189 мм	303 мм
Длина		1251 мм	610 мм
Кол-во планок в упаковке		9 планок	10 планок
Квадратных метров в упаковке		2,128 м²	1,848 м²
Вес упаковки		14,151 кг	12,335 кг
Плотность	ISO 23997	1300±50 кг/м³	1300±50 кг/м³
Общая толщина	ISO 24346	5 мм (= 4 + 1 мм встроенная подложка) мм	5 мм (= 4 + 1 мм встроенная подложка) мм
Поверхность		Усовершенствованный полиуретановый лак со слоем, защищающим от царапин и пятен	
Замок		Uniclic/Uniclic	

Состав напольного покрытия



1	Двойной слой полиуретанового лака
2	Прозрачный защитный слой
3	Декоративная ПВХ-пленка
4	Акустический слой гибкого ПВХ
5	Жесткий слой ПВХ
6	Стекловолокно
7	Облегченный слой ПВХ
8	Облегченный слой ПВХ
9	Стекловолокно
10	Жесткий слой ПВХ
11	Интегрированная подложка

Гарантия от производителя

Класс применения	EN ISO 10874		Класс 33
Норматив	EN 16511:2014 + A1:2019		
CE / UK CA	EN 14041:2004 / AC:2006		DOP: см. стикер на упаковке
Гарантия		для частного использования См. условия гарантии	Пожизненная
		для коммерческого использования См. условия гарантии	5 лет — по запросу до 15 лет

Общая информация

	Метод	Параметры	Требования	Значения QUICK-STEP
Износостойкость	EN 16511:2014 + A1:2019		ок	ок
Ударопрочность	EN 13329 - Annex F		≥ 1600 мм	ок
Устойчивость к царапинам	EN 16094		≤ MSR-A2	MSR-A1
			≤ MSR-B2	MSR-B2
Сопротивление воде	ISO 4760	Качественная оценка восстановления поверхности		1
		Количественная оценка восстановления поверхности		0,01 мм
		Водостойкость замка		водонепроницаем
Испытание "роликами кресел"	EN 425	25000 оборотов	отсутствие деламинации, расслаивания	ок
Испытание "движение ножки мебели"	EN 424	Тип ножки 0 (R 0,1 мм/32 кг)		отсутствие видимых повреждений
Остаточная деформация	EN ISO 24343-1		≤ 0,2 мм	ок
Устойчивость к пятнам	EN 438-2	Ацетон - кофе - щёлочь (гидроксид натрия) - перекись водорода - крем для обуви		оценка 5 Нет видимых изменений
Разбухание	ISO 24336		≤ 18 %	разбухание отсутствует
Прочность замка	ISO 24334	Fmax по длинной стороне	≥ 1,0 kH/м	ок
		Fmax по короткой стороне	≥ 1,5 kH/м	ок
Стабильность размеров	ISO 23999	6 часов при температуре 80°C	≤ |0,25|%	ок
		Коробление (чашеобразность)	< 1 мм	ок
Классификация пожарной опасности	EN 13501-1			Bfl-s1
Устойчив к УФ-излучению	ISO 105 B02	Синий эталон	Класс > 6	Класс 8
Акустические свойства	EN ISO 10140-1 / EN ISO 10140-3	Отраженный шум		19 дБ
Сопротивление скольжению	EN 13893			DS
	EN 16165:2021-10 Annex B			R10
Тепловое сопротивление	EN 12667			0,033 м² K/Вт
Тёплый пол		Подходит для всех стандартных систем отопления, встроенных в стяжку. Ограниченное применение с нагревательными пленками и подобными системами. Максимальная температура контакта ≤ 27°C. Смотрите отдельные инструкции по укладке.		

Окружающая среда и сертификаты

AFFSET			A+
Эмиссия формальдегида	EN 14041:2004 / AC: 2006	Без добавления формальдегидов	менее лимита определения
TVOC 28 дней	ISO 16000 части 9-6	AgBB после 28 дней < 1000 µg/m³	< 20 µg/m³
СОДЕРЖАНИЕ	Тяжелые металлы + кадмий		не содержит
Опасные вещества	Канцерогены, мутагенные, токсичные вещества классов 1A и 1 B		не содержит
REACH	Нормы ЕС № 1907/2006		соответствует
Пластификатор	Без ортофталатов		
Перерабатываемое содержимое	Используется только ВНУТРЕННИЙ переработанный материал		

33

EN 14041:2004 / AC:2006
Multilayer Modular Floorcoverings
EN 16511:2014

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL
M1

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C